

混合物練上り温度測定表

工 種 細粒度キャブアスコン

測定者 現場 太郎

月 日	練 上 り		最 高 最 低		月 日	練 上 り		最 高 最 低
	時 間	温 度				時 間	温 度	
6/16	8:09	172						
6/16	10:07	173	最高					
6/16	12:10	172						
6/16	14:04	171	最低					
6/16	14:39	172						
6/17	8:10	174	最高					
6/17	10:09	173						
6/17	12:41	173						
6/17	14:36	172	最低					
6/17	15:18	173						
6/18	8:14	172						
6/18	10:03	170	最低					
6/18	12:10	171						
6/18	13:59	173	最高					
6/18	14:21	172						
6/19	8:09	174	最高					
6/19	9:37	173						
6/19	11:32	171	最低					
6/19	14:09	172						
6/19	15:48	173						
6/20	7:34	173						
6/20	9:34	174	最高					
6/20	11:34	173						
6/20	13:34	173						
6/20	15:34	173						
6/20	16:43	172	最低					
6/21	7:31	174	最高					
6/21	9:43	172	最低					
6/21	11:35	173						
6/23	7:35	172	最低					
6/23	9:53	173	最高					
6/23	11:23	172	最低					

記 事	測定数 32 回	MIN 170	MAX 174	平均 172	合計 5520
	規格				

アスファルト混合物到着温度測定表

工 種 細粒度キヤップアスコン

測定者 現場 太郎

月 日	台 数	位 置	温 度	最 高 最 低	月 日	台 数	位 置	温 度	最 高 最 低
6/16	1		161		6/19	8		166	最高
6/16	2		159		6/19	9		156	最低
6/16	3		160		6/19	10		160	
6/16	4		156						
6/16	5		156		6/20	1		151	
6/16	6		162		6/20	2		165	最高
6/16	7		152	最低	6/20	3		160	
6/16	8		162		6/20	4		150	最低
6/16	9		163	最高	6/20	5		159	
6/16	10		161		6/20	6		151	
					6/20	7		151	
6/17	1		150	最低	6/20	8		162	
6/17	2		156		6/20	9		154	
6/17	3		163		6/20	10		150	最低
6/17	4		162						
6/17	5		155		6/21	1		154	
6/17	6		165	最高	6/21	2		155	
6/17	7		163		6/21	3		154	
6/17	8		150	最低	6/21	4		164	最高
6/17	9		165	最高	6/21	5		164	最高
6/17	10		155		6/21	6		156	
					6/21	7		154	
6/18	1		163		6/21	8		152	最低
6/18	2		164	最高	6/21	9		152	最低
6/18	3		160	最低	6/21	10		159	
6/18	4		163						
6/18	5		162		6/23	1		156	
6/18	6		161		6/23	2		156	
6/18	7		163		6/23	3		160	最高
6/18	8		163		6/23	4		154	
6/18	9		161		6/23	5		159	
6/18	10		161		6/23	6		153	
					6/23	7		152	
6/19	1		164		6/23	8		158	
6/19	2		164		6/23	9		151	最低
6/19	3		161		6/23	10		156	
6/19	4		166	最高					
6/19	5		165						
6/19	6		156	最低					
6/19	7		162						

記
事

測定数 70 回
MIN 150 MAX 166 平均 158

初期締固め前温度測定表

工 種 細粒度キャップアスコン

測定者 現場 太郎

月 日	台 数	位 置	温 度	最 高	最 低	月 日	台 数	位 置	温 度	最 高	最 低
6/16	1		149			6/17	19		148		
6/16	2		148			6/17	20	400	151	最高	
6/16	3		149								
6/16	4		147			6/18	1		152	最高	
6/16	5		147			6/18	2		145	最低	
6/16	6		150			6/18	3		148		
6/16	7		145	最低		6/18	4		147		
6/16	8		150			6/18	5		151		
6/16	9		150			6/18	6		151		
6/16	10		149			6/18	7		147		
6/16	11		145	最低		6/18	8		150		
6/16	12		147			6/18	9		147		
6/16	13		151	最高		6/18	10		145	最低	
6/16	14		150			6/18	11		145	最低	
6/16	15		147			6/18	12		147		
6/16	16		151	最高		6/18	13		151		
6/16	17		151	最高		6/18	14		147		
6/16	18		145	最低		6/18	15		146		
6/16	19		151	最高		6/18	16		148		
6/16	20		147			6/18	17		147		
6/16	21		148			6/18	18		147		
						6/18	19		145	最低	
						6/18	20		148		
6/17	1		146								
6/17	2		146			6/19	1		145		
6/17	3		151	最高		6/19	2		150	最高	
6/17	4		150			6/19	3		148		
6/17	5		148			6/19	4		149		
6/17	6	200	148			6/19	5		150	最高	
6/17	7		151	最高		6/19	6		146		
6/17	8		145			6/19	7		147		
6/17	9		147			6/19	8		144	最低	
6/17	10		149			6/19	9		148		
6/17	11	400	151	最高		6/19	10		146		
6/17	12		148			6/19	11		150	最高	
6/17	13		150			6/19	12		144	最低	
6/17	14		144	最低		6/19	13		150	最高	
6/17	15		147			6/19	14		148		
6/17	16	200	149			6/19	15		146		
6/17	17		148			6/19	16		145		
6/17	18		144	最低							

記
事

測定数 98 回
MIN 144 MAX 152 平均 148

アスファルト混合物転圧温度測定表

工 種 細粒度キヤップアスコン

測定者 現場 太郎

月 日	台 数	位 置	温 度	最 高 最 低	月 日	台 数	位 置	温 度	最 高 最 低
6/16	1		146	最高	6/19	8		140	最低
6/16	2		141		6/19	9		146	最高
6/16	3		145		6/19	10		144	
6/16	4		142						
6/16	5		142		6/20	1		151	
6/16	6		146	最高	6/20	2		165	最高
6/16	7		144		6/20	3		160	
6/16	8		144		6/20	4		150	最低
6/16	9		142		6/20	5		159	
6/16	10		140	最低	6/20	6		151	
					6/20	7		151	
6/17	1		143		6/20	8		162	
6/17	2		144		6/20	9		154	
6/17	3		145	最高	6/20	10		150	最低
6/17	4		145	最高					
6/17	5		140	最低	6/21	1		140	最低
6/17	6		143		6/21	2		140	最低
6/17	7		145	最高	6/21	3		142	
6/17	8		142		6/21	4		140	最低
6/17	9		144		6/21	5		140	最低
6/17	10		143		6/21	6		143	
					6/21	7		144	
6/18	1		144		6/21	8		143	
6/18	2		143		6/21	9		145	最高
6/18	3		143		6/21	10		140	最低
6/18	4		143						
6/18	5		142		6/23	1		139	
6/18	6		141	最低	6/23	2		143	
6/18	7		142		6/23	3		141	
6/18	8		146	最高	6/23	4		140	
6/18	9		141	最低	6/23	5		139	
6/18	10		143		6/23	6		143	
					6/23	7		145	最高
6/19	1		141		6/23	8		142	
6/19	2		142		6/23	9		138	最低
6/19	3		140	最低	6/23	10		144	
6/19	4		142						
6/19	5		141						
6/19	6		144						
6/19	7		143						

記
事

測定数 70 回
MIN 138 MAX 165 平均 144

